

ООО "ПГК"

614033, Пермский край, Пермь г, Василия Васильева ул, дом № 1

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем Ротгипс ГОСТ Р 58279-2018

Сертификат соответствия №РОСС RU С-RU.AK01.H.04872/19
Срок действия с 29 июля 2019 г. по 28 июля 2022 г.Партия № 472/1
Объем партии 3401 упДата изготовления 17 декабря 2020 г.

Наименование показателей	Значение показателей по Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем Ротгипс ГОСТ Р 58279-2018	Результаты испытаний
1. Тонкость помола - максимальный остаток на сите с размером ячеек в свету - 0,2 мм, %, не более	15	9,4
2. Влажность, %, не более	0,5	0,2
3. Начало схватывания, мин не ранее	30	65-75
4. Водоудерживающая способность, % не менее	95	99,5
5. Подвижность, мм	120-130	120-130
6. Предел прочности образцов - балочек, высушенных до постоянного веса, МПа(кгс/см ²) - при изгибе, не менее - при сжатии, не менее	1,0(10) 2,0(20)	1,0 (10) 5,6(56)
7. Стойкость к образованию трещин	Отсутствие трещин	соотв.
8. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф, Бк/кг, не более	370	соотв

Штамп ОИК

Начальник ОИК