

	ООО "Хенкель Рус" Группа контроля качества Паспорт качества № 56 от 15.01.2021	РФ, 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, 27

Наименование продукции: Смесь сухая строительная клеевая C2 TE S1 Ceresit CM 17, ГОСТ Р 56387-2018
Номер(а) партии: 2701
Завод: 5Р
Объем партии: 5 200 кг
Дата производства: 16.11.2020
Соответствие требованиям: ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем»
Декларация о соответствии ГОСТ: № РОСС RU Д-RU.AE83.B.00147/20 от 04.02.2020

Наименование показателя	Единица измерения	Нормируемое значение	Результат испытания	Метод испытаний
Сухая смесь				
Удельная эффективность естественных радионуклидов	Бк/кг	не более 370	менее 370	ГОСТ 30180
Елажность сухой смеси	%	не более 0,3	менее 0,3	ГОСТ 8735
М.д. остатка на сите 1,25 мм	%	не более 1,0	0,0	ГОСТ 8735
Растворная смесь				
Стойкость к сползанию	мм	не более 0,5	менее 0,5	ГОСТ Р 56387
Водоудерживающая способность	%	не менее 98,0	98,4	ГОСТ Р 58277
Способность к смачиванию	мин	30	30	ГОСТ Р 56387
Затвердевший раствор				
Открытое время	мин	30	30	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде	МПа	не менее 1,2	2,22	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде	МПа	не менее 1,0	1,11	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания	МПа	не менее 1,0	1,16	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах	МПа	не менее 1,0	2,13	ГОСТ Р 56387
Поперечная деформация	мм	не менее 2,5	3,0	ГОСТ Р 56387
Группа горючести	-	НГ	НГ	ГОСТ 30244

Копирование и частичная перепечатка документа о качестве без разрешения ООО "Хенкель Рус" запрещена.

Начальник ЛКК:


 Крылов Д.С.



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

	ООО "Хенкель Рус" Группа контроля качества Паспорт качества № 23 от 15.01.2021	РФ, 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, 27

Наименование продукции: Смесь сухая строительная клеевая С1 Ceresit CM 12, ГОСТ Р 56387-2018
Номер(а) партии: 1211 - 1220
Завод: 5Р
Объем партии: 21 750 кг
Дата производства: 22.10.2020
Соответствие требованиям: ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем»

Декларация о соответствии ГОСТ: № РОСС RU Д-RU.AE83.B.00147/20 от 04.02.2020

Наименование показателя	Единица измерения	Нормируемое значение	Результат испытания	Метод испытаний
Сухая смесь				
Удельная эффективность естественных радионуклеидов	Бк/кг	не более 370	менее 370	ГОСТ 30180
Влажность сухой смеси	%	не более 0,5	менее 0,5	ГОСТ 8735
М.д. остатка на сите 1,25 мм	%	не более 1,0	0,0	ГОСТ 8735
Растворная смесь				
Водоудерживающая способность	%	не менее 98,0	98,1	ГОСТ Р 58277
Способность к смачиванию	мин	10	10	ГОСТ Р 56387
Затвердевший раствор				
Открытое время	мин	10	10	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде	МПа	не менее 0,7	1,1	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде	МПа	не менее 0,7	0,7	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания	МПа	не менее 0,7	0,7	ГОСТ Р 56387
Группа горючести	-	НГ	НГ	ГОСТ 30244

Копирование и частичная перепечатка документа о качестве без разрешения ООО "Хенкель Рус" запрещена.

Начальник ЛКК:



 Крылов Д.С.

	ООО "Хенкель Рус" Группа контроля качества Паспорт качества № 12 от 15.01.2021	РФ, 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, 27

Наименование продукции: Смесь сухая строительная клеевая C2 T Ceresit CM 115, ГОСТ Р 56387-2018
Номер(а) партии: 2567, 2568
Завод: 5P
Объем партии: 11 000 кг
Дата производства: 05.03.2020
Соответствие требованиям: ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем»

Декларация о соответствии ГОСТ: № РОСС RU Д-RU.AE83.B.00147/20 от 04.02.2020

Наименование показателя	Единица измерения	Нормируемое значение	Результат испытания	Метод испытаний
Сухая смесь				
Удельная эффективность естественных радионуклидов	Бк/кг	не более 370	менее 370	ГОСТ 30180
Влажность сухой смеси	%	не более 0,5	менее 0,5	ГОСТ 8735
М.д. остатка на сите 1,25 мм	%	не более 1,0	0,0	ГОСТ 8735
Растворная смесь				
Стойкость к сползанию	мм	не более 0,5	менее 0,5	ГОСТ Р 56387
Водоудерживающая способность	%	не менее 98,0	98,3	ГОСТ Р 58277
Способность к смачиванию	мин	20	20	ГОСТ Р 56387
Затвердевший раствор				
Открытое время	мин	20	20	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде	МПа	не менее 1,0	1,54	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде	МПа	не менее 1,0	1,26	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания	МПа	не менее 1,0	1,35	ГОСТ Р 56387
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах	МПа	не менее 1,0	1,12	ГОСТ Р 56387
Группа горючести	-	НГ	НГ	ГОСТ 30244

Копирование и частичная перепечатка документа о качестве без разрешения ООО "Хенкель Рус" запрещена.

Начальник ЛКК:



Крылов Д.С.



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001