

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
140301 Россия, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60
т. (49640) 3 05 93; 3 07 93; (495) 775 15 12 ф. (495) 775 15 13 www.isover.ru

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2 от «26» августа 2021 г.
НА ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ РАСПЛАВА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ**



Директива 89/106/ЕЕС; ТУ 23.99.19-001-56846022-2017; ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм 1; ТУ 23.99.19-005-56846022-2017; ТУ 23.99.19-007-56846022-2017; ТУ 23.99.19-008-56846022-2019; ТУ 5763-009-56846022-2011; ТУ 5763-010-56846022-2012; ТУ 23.99.19-020-56846022-2018; ТУ 5763-020-58196723-2013; ТУ 5763-021-56846022-2016; ТУ 23.99.19-021-56846022-2018; ТУ 23.99.19-022-56846022-2017 с изм 1; ТУ 23.99.19-024-56846022-2016
ТУ 23.99.19-026-56846022-2019, ТУ 23.99.19-027-56846022-2019

SAP код продукта	Наименование и марка изделия	Номер линии	Номер партии	Дата изготовления	Номер накладной
67141	Теплый Дом ТВК-50 Е/К	2	221-354070	26.08.2021	26082113

Показатели качества изделий

	Наименование показателя	Норма	Метод испытания	Результаты испытаний
1	Внешний вид изделия	N	РИ В 07 01-05	✓
2	Линейные размеры	длина, мм	ГОСТ ЕН 822	7000
		ширина, мм	ГОСТ ЕН 822	1220
		толщина, мм	ГОСТ ЕН 823	57
2.1	отклонение от плоскостности, мм	—	ГОСТ ЕН 825	—
2.2	отклонение от прямоугольности, мм	—	ГОСТ ЕН 824	—
3	Плотность, кг/м³	10,5±10%	ГОСТ ЕН 1602	10,16
4	Содержание органических веществ, % масс. не более	6,5 %	ГОСТ 31430	6,5%
5	Возвратимость толщины, через 15 мин., %	не менее 98%	РИ В 07 01-05	114%
6	Теплопроводность при T=10°±2°C (283°±2°K), Вт/м*К	не более 0,040	ГОСТ 31924/31925	0,03833
7	Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа	не менее —	ГОСТ ЕН 826	—
8	Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа	не менее —	ГОСТ ЕН 1607	—
9	Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении (метод А), кг/м²	не более 1кг/м²	ГОСТ ЕН 1609	0,41

Закключение: Настоящая партия изделий соответствует ТУ(№ ТУ указан на этикетке продукта).

Контроль качества соответствует требованиям EN13172, EN 13162, п.4.2.

Ф.И.О оператора КК, подпись и штамп ОКК

1. Пункты 7, 8, 2.1 и 2.2 таблицы, предназначены для изделий изготовленных по ; ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм 1

2. Испытания по пункту 9 производятся с периодичностью 1 раз в 3 месяца для группы изделий.

Транспортирование и хранение:

- При транспортировании и хранении изделия в пачках должны быть уложены плашмя.
- Высота штабеля при хранении не должна превышать 5 метров.
- При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении изделий должна обеспечиваться их сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Не допускается свободное перемещение изделий.
- Изделия должны храниться в сухом крытом помещении в упакованном виде. Рекомендуемая температура хранения материала указана в соответствующих ТУ, при относительной влажности воздуха не более 75%.

Требования безопасности:

- При работе с изделиями необходимо применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, рук.
- Правила безопасной работы с изделиями отражены в виде пиктограмм на упаковке изделий, а так же в фирменных буклетах. Все полученные сертификаты, свидетельства на изделия и на производство изделий размещены на сайте: www.isover.ru