



РОСС RU.CG 43



№НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01416

Юридический адрес:
АО "Главновосибирскстрой"
630091 г.Новосибирск
ул. Каменская, 64а

Адрес
предприятия-изготовителя:
630041, г.Новосибирск,
ул. 2-ая Станционная, 52А

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

№ 1/2100768(ГНС00010945)

Наименование изделий: Блок стеновой неармированный из ячеистого бетона автоклавного твердения

Назначение: Применяются для кладки наружных и внутренних стен, перегородок зданий и сооружений

Условное обозначение: Блок I /625x100x250/D600/B2.5/F100

Размеры изделия, мм: 625x100x250

Класс бетона по прочности на сжатие: B 2,5

Марка по средней плотности: D600

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг < 90

Марка по морозостойкости: F 100

Усадка при высыхании, мм/м: 0,23

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м °С: 0,14

Коэффициент паропроницаемости, мг/м ч Па: 0,162

Соответствие требованиям: ГОСТ 31360-2007

Номер партии: 117 Дата изготовления: 23.03.2022

Дата выдачи: 30.03.2022

Объем поставляемой партии, поддон/м³ 3/2,25

Руководитель ОТК Шарапова Е.Н.

Примечание: Значения требуемой прочности и плотности бетона предоставляются по запросу



000-199-141